

**Jürgen Illigasch**

Buchrestaurator

A-6822 Düns 10 A

Tel./Fax: +43 (5524) 54050

## Restaurierungsprotokoll

**Protokoll DN 052/15**

Objekt: Inkunabel  
EigentümerIn: Oberösterreichische Landesbibliothek  
Signatur: Ink.-511 [Alte Signatur Reiningger 121 ] HC 10194\*; Pell 9177; Arnoult 1177; Polain(B)  
3119; IDL 3663; IBP 4341; IBE 4539; ..  
Autor: Petrus, Lombardus, 1095-1160  
Titel: Textus Sententiarum  
vncacum conclusionibus. [Mit den Conclusiones von Henricus de Gorrichem]  
Ort: Basiliensis (Basel)  
Nicolai Keslers (Kessler, Nikolaus)  
Jahr/ Datierung: 23. Mai 1487  
Sprache: Latein  
Bibliotheksformat: 2°  
Umfang [292] Bl.

### Objektbeschreibung:

Inkunabel, gebunden als Ganzlederband mit Holzdeckeln und Schließen

### Zustand/ Schäden:

- Papier/ Buchblock: Wasserschaden am Kopfschnitt, mikrobieller Befall, Papier dort fast durchgehend stark morsch und mit kleineren Fehlstellen; Papier teils stark verschmutzt, mechanische Schäden an den äußeren Blättern, Insektenfraß im gesamten Buchblock;
- Einband: Insektenfraß, innere Ecke am Vorderdeckel oben brüchig, Ledereinschlag dort gelöst, Bezugsleder partiell gelöst und abgerieben, Blasenbildung auf dem Vorderdeckel, Fehlstellen im Leder (Ecken am Vorder- und Rückdeckel, auf dem Vorderdeckel), Rückenleder an Kopf und Fuß gelöst und eingerissen; Sämtliche Beschläge fehlen (bis auf Abdeckbleche der Schließenbänder).

### Vorrangiges Restaurierungsziel:

Reinigung/ Dekontamination des Papiers, Stabilisierung des Einbandes und des Papiers

### Restauratorische Maßnahmen:

Papier:

- Die einzelnen Buchseiten wurden gründlich trockengereinigt und von Schimmelsporen dekontaminiert (radiert und ausgebürstet) (Ra 01, 05);

- Papierarbeiten wurden durchgeführt mit Weizenstärkekleister/ Methylcellulose (mit Zusatz von 0,5% ethanolischer Lösung von Preventol) und Japapanpapier (Ja 01, KI 01, KI 03, FU 01, Lö 01). Der morsche Kopfschnitt wurde Blatt für Blatt mit 1%iger Methylcellulose gefestigt (KI 03).
- Lokale Retuschen an den Papierarbeiten mit Pastellkreiden (Fa 03).

**Einband:**

- Das Leder wurde mit 70%igem Ethanol gereinigt (Lö 01);
- Hochstehende Teile im Bezugsleder (Deckel und Rücken) wurden mit Weizenstärkekleister und Heißeim niedergeklebt/ stabilisiert. Das Rückenleder wurde an Kopf und Fuß niedergeklebt. (KI 01, KI 11);
- Brüchige Stellen in den Holzdeckeln (äußere Ecken und innere Ecke vorne oben) wurden mit Flachfasern und Weizenstärkekleister/ Heißeim stabilisiert (Ha 08, KI 01, KI 11);
- Fehlstellen oder Risse im Rücken bzw. an den Gelenken wurden von außen mit eingefärbtem Japapanpapier stabilisiert/ geschlossen, verklebt mit Weizenstärkekleister und Heißeim (Ja 01, Fa 02, KI 01, KI 11);
- Lokale Retuschen dort mit Aquarellfarbe (Fa 02);
- Das Leder wurde gefettet (LF 01);
- Es wurden Schutzblätter aus Barrierepapier eingelegt (Pa 09);
- Hochstehende Nägel in Vorder- und Rückdeckel (3 x) wurden abgeflacht, um die Buchseiten zu schützen.

**Verwendete Materialien und Bezugsquellen:**

Fa 02	Aquarellfarben; Produzent: Schmincke
Fa 03	Pastellkreiden; Produzent: Schmincke
He 08	Flachsschnur, 4-dähtig, (Art Nr. 34404); Gabi Kleindorfer, D-Vilsheim
Ja 01	Handgeschöpftes Japanpapier aus Kouzo-Fasern: K 35 (18 g/m <sup>2</sup> ), K 36 (25 g/m <sup>2</sup> ), K 37 (19 g/m <sup>2</sup> ), K 38 (16 g/m <sup>2</sup> ); Produzent: Paper Nao, über Anton Glaser, D-Stuttgart
KI 01	Weizenstärkekleister (Art Nr. 40601); Gabi Kleindorfer, D-Vilsheim
KI 03	Tylose MH 300, Methylcellulose (Art Nr. 63600) ; Kremer Pigmente, D-Aichstetten/ Allgäu
KI 11	Hasenleim (Art Nr. 40401); Gabi Kleindorfer, D-Vilsheim
Lö 01	Ethanol vergällt (Art Nr. 70800); Kremer Pigmente, D-Aichstetten/ Allgäu
Pa 09	Museumspapier H 15, 130 g/m <sup>2</sup> , archivtauglich nach DIN ISO 9706, (Art Nr. 12151); Walter Klug & Co., D-Immenstadt
Ra 01	Radiergummi Mars Plastic (Art Nr. 526 50), PVC; Produzent: Staedtler, D-Nürnberg
Ra 05	akapad weiß, vulkanisierter Latexschaum, (Art Nr. 4151); Produzent: Akachemie GmbH, D-Hamburg, über Kremer Pigmente, D-Aichstetten/ Allgäu
LF 01	6g Rinderklauenöl klar (Art Nr. 73640), 4g Lanolin DAB 9 (Art Nr. 78070), gelöst in 90ml Siedegrenzbenzin aromatenfrei (100-140 Sdp.); alles Kremer Pigmente, D-Aichstetten/ Allgäu/ Allgäu
FU 01	Chlormetakresol: Preventol CMK (Art Nr. 46050); über Gabi Kleindorfer, D-Vilsheim

**Allgemeine Bemerkungen:**

Beginn der Restaurierung: Juli 2015  
 Fotodokumentation: s. G1ff.

Ende der Restaurierung: Oktober 2015